

## Sikasil®-Pool

### Силиконовый герметик для бассейнов и влажных помещений

<b>Описание</b>	Sikasil® Pool — однокомпонентный силиконовый герметик нейтрального отверждения для плавательных бассейнов и зон, постоянно находящихся в влажной среде.	
<b>Область применения</b>	Sikasil® Pool используется для герметизации швов внутри и по периметру плавательных бассейнов, на участках, постоянно находящихся под водой, во влажной среде (например, в душевых спортзалов или оздоровительных учреждений), между керамической плиткой, бетонными, стеклянными, металлическими и иными стандартными основаниями.	
<b>Характеристики / преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Очень высокая водостойкость</li><li>■ Высокая устойчивость к воздействию хлора</li><li>■ Очень хорошая устойчивость к грибкам</li><li>■ Коррозионно устойчивый</li><li>■ Высокая эластичность и гибкость</li></ul>	
<b>Техническое описание</b>		
<b>Вид</b>		
<b>Цвет</b>	белый, серый, прозрачный	
<b>Упаковка</b>	300 мл картриджи, 12 картриджей в коробке	
<b>Хранение</b>		
<b>Условия и сроки хранения</b>	12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в оригинальной запечатанной и неповрежденной упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 °C до +25 °C.	
<b>Технические характеристики</b>		
<b>Химическая основа</b>	Силикон с нейтральным отвердителем	
<b>Плотность</b>	~ 1,05 кг / л	(ISO 1183-1)
<b>Время образования пленки</b>	~ 5 минут (23 ° C / 50% P.X.)	(ККТ 019-1)
<b>Набор прочности</b>	~ 2,0 мм / 24 часа прибл. (23 ° C / 50% P.X.)	(ККТ 049-2)
<b>Подвижка шва</b>	± 25%	(ISO 9047)



**Стойкость к оползанию** <2 мм (20 мм профиль, 23 ° С)

(ISO 7390)

**Температура эксплуатации** от -40 ° С до +80 ° С

## Физико-механические свойства

<b>Прочность на растяжение</b>	~ 1,5 МПа (+23 ° С / относительная влажность 50%)	(ISO 8339)
<b>Прочность на разрыв</b>	~ 1,5 Н/мм <sup>2</sup>	(ISO 8339)
<b>Твердость по Шору А</b>	~ 20 (после 28 дней)	(ISO 868)
<b>Модуль Юнга</b>	~ 0,30 Н / мм <sup>2</sup> при 100% удлинении (23 ° С)	(ISO 8339)
<b>Эластичность</b>	> 90%	(ISO 7389)

## Информация о системе

### Инструкции по применению

<b>Расход</b>	Конструкция шва Ширина шва зависит от деформационных способностей герметика. При использовании герметика Sikasil Pool ширина шва должна быть не менее 10 мм и не более 15 мм. Запрещается использовать герметик Sikasil Pool для герметизации швов шириной более 15 мм; минимальная глубина или толщина нанесения должна быть не менее 6 мм.		
	Ширина шва	10 мм	15 мм
	Глубина шва	8 мм	10 мм
	Длина шва / 300 мл	~ 3.5 м	~ 2 м

**Требования к основанию** Основание должно быть чистым, сухим, однородным, очищенным от масел, пыли, грязи, цементного молочка, слабодержащихся частиц.

**Подготовка основания / грунтовка** *Непористых поверхностей*  
Алюминий, анодированный алюминий, нержавеющая сталь, стекло, из оцинкованной стали с порошковым покрытием металлов или глазурованной плитки должны быть очищены и предварительно обработаны с использованием Sika Aktivator-205. Выдержать основание до нанесения герметика не менее 15 минут (< 6 часов).  
Другие металлы, такие как медь, латунь и титан-цинк, также должны быть очищены и предварительно обработаны с использованием Sika Aktivator-205, используя металлическую щетку, чтобы применить Sika® Primer-3 N. Выдержать основание до нанесения герметика не менее 30 минут (максимум 8 часов).  
ПВХ необходимо очистить, и предварительно обработать с использованием Sika® Primer-215 наносится при помощи кисти. Перед герметизацией выдержать основание до нанесения герметика не менее 30 минут (максимум 8 часов).  
*Пористые основания*  
Бетон, пенобетон, цемент на основе штукатурки, строительные растворы и кирпичные кладки должны быть загрунтованы с помощью Sika Primer-3 N, наносится при помощи кисти. Перед герметизацией, выдержать основание до нанесения герметика не менее 30 минут (максимум 8 часов).  
Для получения более подробной консультации и инструкции, пожалуйста, обращайтесь в отдел Технической поддержки.

### Условия нанесения / ограничения

**Температура основания** от +5 ° С до +40 ° С

**Температура воздуха** от +5 ° С до +40 ° С, мин. 3 ° С выше температуры точки росы

**Влажность основания** Основание должно быть сухим

## Инструкции по укладке

<b>Способы укладки / инструмент</b>	Герметик Sikasil® Pool поставляется готовым к использованию. После надлежащей подготовки шва и основания уложить уплотняющий шнур на необходимую глубину и загрунтовать (если необходимо). Вставить картридж в пистолет, после чего выдавить герметик Sikasil®-Pool в шов, следя за обеспечением плотного контакта со сторонами шва. Заполнить шов, избегая воздухововлечения. При нанесении и разравнивании обеспечить плотное прилегание герметика Sikasil®-Pool к сторонам шва для получения хорошей адгезии. В тех случаях, когда необходимо получить четкие или исключительно аккуратные линии стыка, использовать изоляционную ленту. Ленту необходимо удалить, пока герметик находится в мягком состоянии. Выровнять шов при помощи подходящей заглаживающей жидкости до получения идеальной поверхности.
-------------------------------------	--

<b>Очистка инструмента</b>	Очистить все инструменты и оборудование с помощью средства Sika® Sealant Remover / Sika® TopClean сразу после их использования. Удаление затвердевшего / твердеющего материала возможно только механическим способом.
----------------------------	---

<b>Замечания по нанесению / ограничения</b>	Не использовать на битумных основаниях, каучуке, хлоропрене, резине EPDM и на строительных материалах, которые выделяют масла, пластификаторы или растворители. Запрещается использовать данный герметик в полностью закрытых помещениях, так как для его отверждения нужна атмосферная влага. Не использовать герметик Sikasil®Pool для структурного остекления, в конструкциях, соприкасающихся с пищевой или предназначенных для медицинских или фармацевтических целей. Рекомендации по использованию в плавательных бассейнах / гидромассажных ваннах с теплой водой Прежде чем заполнить водой бассейн, дождаться полного отверждения герметика Sikasil®Pool (от 4 до 14 дней в зависимости от температуры, влажности воздуха и толщины герметика). Для повышения сопротивляемости образованию грибка воду в плавательном бассейне необходимо дезинфицировать хлором. Вода должна отвечать следующим условиям: в плавательном бассейне: 0,3–0,6 мг свободного хлора на литр воды; в гидромассажных ваннах с теплой водой: 0,7–1,0 мг свободного хлора на литр воды. По состоянию на данный момент допускается содержание 1,2 мг свободного хлора на литр воды. Значение pH воды в бассейне должно составлять 7,0. При поступлении свежей воды допустимы отклонения в диапазоне от 6,5 до 7,6 pH. При очень сильном запахе хлора проверить значение pH. Необходима постоянная циркуляция воды в бассейне. В случае прерывания циркуляции концентрация хлора может уменьшиться ниже допустимых значений. Не использовать моющих средств на основе кислот, так как они увеличивают вероятность поражения грибком. В случае поражения герметика грибком при ремонте швов герметик необходимо полностью удалить. Необходимое время вулканизации или отверждения увеличивается с увеличением толщины наносимого герметика. Запрещается использовать однокомпонентные силиконовые герметики для склеивания материалов в тех случаях, когда герметик распределяется по всей поверхности материала. Для соединения таких материалов требуется другой герметик — для получения необходимой информации обращаться в техническую службу компании Sika.
---	---

## Базовое значение

<b>Базовое значение</b>	Все технические данные, приведенные в этом техническом описании материала, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.
-------------------------	---

## Информация о здоровье и безопасности

<b>Информация о здоровье и безопасности</b>	За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним данным сертификатам безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
---	--

## Юридические

<b>Юридические</b>	Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического опыта применения материалов при соблюдении правил
--------------------	--

# Construction



## замечания

хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий применения или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о которых высыпается по запросу.