



Трехкомпонентный, эластичный, гидрофильный гель для гидроизоляции инъектированием подземных конструкций

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прокладка туннелей буровзрывным способом
- Строительство туннелей открытым способом
- Подземные сооружения

Некоторые примеры использования

- стабилизация и консолидация рыхлого грунта.
- Гидроизоляция гидравлических конструкций, страдающих от протечек через макро- и микропоры и микротрещины.
- Гидроизоляция дамб.
- Гидроизоляция подпорных стенок.
- Гидроизоляция туннелей.
- Восстановление (поврежденных или дефективных) гидроизоляционных систем Mapeplan и Mapeplan waterstop посредством инъектирования с использованием клапанов или шлангов для повторного инжектирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapegel UTT System представляет собой трехкомпонентный гидрофильный гель:

- Компонент 1 = акриловый полимер в водном растворе;
- Компонент 2 = отвердитель в водном растворе;

- Компонент 3 = соль (ускоритель) с ингибитором коррозии.

Благодаря низкой вязкости, после приготовления **Mapegel UTT System** может легко проникать в микропоры и маленькие трещины, хорошо герметизируя пустоты.

После затвердевания **Mapegel UTT System** становится очень эластичным, водонепроницаемым и обладает отличной химической стойкостью к основным органическим и неорганическим жидкостям.

Mapegel UTT System совместим с гидроизоляционной системой Mapeplan.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не используйте **Mapegel UTT System** в случае сильных протечек воды. Вместо него следует использовать **Foamjet F, Foamjet T** или **Resfoam 1KM**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка смеси

Установите необходимое время реакции в соответствии с Таблицей 1 и приступайте к подготовке смеси (в качестве примера приводится время реакции 1 мин. 40 сек. при +20°C).

Раствор А:

Влейте 20 кг Компонента 1 в чистую пластиковую емкость и, при непрерывном перемешивании, добавьте 1 кг Компонента 2.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА							
	Комп. 1	Комп. 2	Комп. 3				
Консистенция:	жидкость	жидкость	порошок				
Плотность при +23°С (г/см³):	1,20 ± 0,3	1,05 ± 0,3	-				
Цвет:	оранжевый	прозрачный	белый				
Водорастворимость системы (комп. 1 + комп. 2 + комп. 3):	полная						
Точка воспламенения (°C/°F) (ASTM D 93):	100/212						
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИ							
Соотношение смешивания (по объему):	раствор A : раствор B = 1:1						
Вязкость системы при +23°C (мПа*с) (комп. 1 + комп. 2 + комп. 3) (EN ISO 3219):	≤ 20						
Цвет смеси:	Слегка оранжевый						

Таблица 1 – Время реакции в зависимости от соотношения компонентов								
Температура (°C)	UTT 1 (кг)	UTT 2 (кг)	Вода (кг)	UTT 3 (кг)	Время гелеобра- зования			
5	20	1	20	0,2	прибл. 4'00"			
				0,8	прибл. 55"			
	20	0,5	20	0,2	прибл. 33'30"			
				0,8	прибл. 11'30"			
20	20	1	20	0,2	прибл. 1'40"			
				0,8	прибл. 30"			
	20	0,5	20	0,2	прибл. 7'10"			
				0,8	прибл. 3'25"			
50	20	1	20	0,2	прибл. 30"			
				0,8	прибл. 10"			
	20	0,5	20	0,2	прибл. 6'50"			
				0,8	прибл. 2'45"			

Примечание: Значения, приведенные в таблице, были получены в лаборатории. На строительной площадке значения могут варьироваться из-за теплообмена смолы с окружающей средой. При увеличении или уменьшении количества Компонента 2 или Компонента 3 время реакции может измениться.

Раствор В:

Разбавьте 0.2 кг Компонента 3 с 20 л воды в другой емкости.

Примечание: рекомендуется держать оба раствора отдельно друг от друга.

Не используйте металлические инструменты для приготовления смеси. При использовании ручной дрели предпочтительнее применять пластмассовую насадку, а при ручном замешивании используйте деревянный инструмент.

Если количество Компонента 2 или Компонента 3 увеличено или уменьшено, время реакции изменится. После приготовления рабочее время растворов A и B составляет приблизительно 6-8 часов при +20°C.

Применение продукта

Закачивайте два раствора по отдельности, в соотношении 1:1 по объему, используя стальной насос для двухкомпонентных материалов, оборудованный специальным статическим смесителем, расположенным в насадке перед пакером.

Очистка

Инструменты, используемые для инъектирования (насос и отводные трубы), необходимо промыть большим количеством чистой воды до того, как смесь загустеет.

РАСХОД

См. Таблицу 1.

УПАКОВКА

Компонент 1 **Mapegel UTT System**: канистра 20 кг;

Компонент 2 **Mapegel UTT System**: пластиковая бутылка 1 кг;

Компонент 3 **Mapegel UTT System**: пластиковая бутылка 1 кг.

ХРАНЕНИЕ

Храните материал в сухом, крытом месте в запечатанной оригинальной упаковке при температуре от 0°С до +30°С в течение 12 месяцев. Храните Компонент 3 **Mapegel UTT System** вдали от источников тепла и воспламеняемых материалов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Компонент 1 **Mapegel UTT System** не считается опасным согласно современным нормам и указаниям по классификации смесей.

Компонент 2 **Mapegel UTT System** едкий и может повредить глаза.

Компонент 3 Mapegel UTT System раздражает глаза, кожу и дыхательные пути, вреден при вдыхании, вызывает сенсибилизацию при вдыхании и контакте с кожей у предрасположенных к этому людей. При контакте с легковоспламеняющимися материалами может произойти возгорание. Рекомендуем хранить вдали от открытого пламени и искр, воздерживаться от курения, чтобы избежать накапливания электростатической энергии. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Во время работы носить защитные перчатки и очки и принимать обычные меры предосторожности для химических веществ. При попадании на кожу или в глаза, промыть большим количеством чистой воды и обратиться к врачу. Использовать подходящую защиту дыхательных путей в процессе приготовления материала. Для получения дальнейшей информации о безопасном использовании материала, пожалуйста, обратитесь к последней версии паспорта безопасности.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать материал для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к текущей версии технической карты материала, доступной на нашем сайте: www.mapei. com.



