

**MAPEI**

Silexcolor Graffiato

Силикатная штукатурка
с декоративным эффектом
поверхности "короед" для
нанесения внутри и снаружи
помещений



ВЫСОКАЯ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ

**ВЫРАВНИВАЕТ ДЕФЕКТЫ
ОСНОВАНИЯ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка на основе модифицированных силикатов калия, с разной величиной гранул, создающие эффект поверхности "короед" для финишной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.

Данный материал обладает хорошими защитными свойствами, при этом сохраняет паропроницаемость основания и обеспечивает привлекательный вид поверхности, с эффектом "короед".

Некоторые примеры применения

- Декоративная отделка штукатурок Mape-Antique и PoroMap.
- Декоративная отделка цементно-известковых штукатурок.
- Декоративная отделка впитывающей штукатурки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Silexcolor Graffiato представляет собой армированную фиброй штукатурку на основе силиката с гранулами различного размера. Обеспечивает защиту основания без формирования монолитно непроницаемого слоя, а также придает поверхности привлекательную отделку с эффектом "короед".

В **Silexcolor Graffiato** содержатся синтетические волокна для обеспечения трещиностойкости.

Silexcolor Graffiato идеально наносится на все виды обычных цементно-известковых и



впитывающих штукатурок. За счет своего химического состава, продукт обладает грязеотталкивающими свойствами. Штукатурка обеспечивает долговечность эксплуатации за счет устойчивости к воздействию УФ лучей.

Кроме стандартных цветов, представленных в “Таблице цветов” колеруется при помощи автоматической колеровочной системы **ColorMap®**.

Штукатурку **Silexcolor Graffiato** также можно наносить внутри помещений, если накладывается непосредственно на цементно-известковые штукатурки.

Штукатурку **Silexcolor Graffiato** всегда необходимо наносить на основания, предварительно обработанные грунтовками **Silexcolor Primer** или **Silexcolor Base Coat**.

В случаях высокой концентрации солей и/или при повышенной влажности, необходимо применять только грунтовку **Silexcolor Primer**.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносить **Silexcolor Graffiato** на влажные или не выдержанные основания.
- Не наносить **Silexcolor Graffiato** на основания со старой краской.
- Не наносить при температуре ниже +8°C и выше +35°C.
- Не наносить при влажности, превышающей 85%.
- Не наносите **Silexcolor Graffiato** в дождливую погоду, при сильном ветре или при воздействии прямых солнечных лучей (затените фасад щитами, закрепленные на лесах).
- Не наносить **Silexcolor Graffiato** на один и тот же фасад через различные интервалы времени.
- Ознакомьтесь с параграфом “Инструкция по технике безопасности при приготовлении и применении”.
- При нанесении продукта, накройте участки, не подлежащие окраске (окна, двери, плитку и т.д.).
- Не используйте незакрытые металлические или стеклянные ёмкости, при переливании материала из одной емкости в другую.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Новые или отремонтированные основания должны быть выдержанными, абсолютно чистыми, прочными и сухими. Полностью удалите все следы масел, жиров и отслаивающихся частиц с поверхности. Заполните трещины и

отремонтируйте повреждённые участки. Выровняйте шероховатые или неровные участки поверхности ремонтными составами строительной линии MAPEI. Нанесите **Silexcolor Primer** или **Silexcolor Base Coat**. Через 12-24 часа нанесите **Silexcolor Graffiato**. Для того чтобы облегчить нанесение **Silexcolor Graffiato** и улучшить укрывистость, грунтовку **Silexcolor Primer** (или базовый слой **Silexcolor Base Coat**) можно разбавить на 30-50% краской **Silancolor Paint** того же цвета, что и цвет штукатурки **Silexcolor Graffiato**.

Приготовление продукта

Silexcolor Graffiato – является готовым к применению материалом, перед нанесением его нужно тщательно перемешать при помощи дрели, включенную на низких оборотах. Если материал слишком вязкий, добавьте 3-5% грунтовки **Silexcolor Primer** и перемешайте, как описано выше.

Нанесение продукта

Silexcolor Graffiato наносится при помощи шпателя из нержавеющей стали или пластиковым шпателем на сухой слой **Silexcolor Primer** или **Silexcolor Base Coat**. Защитный цикл включает в себя нанесение слоя **Silexcolor Graffiato**. В зависимости от величины заполнителя **Silexcolor Graffiato** и степени шероховатости основания, возможно нанесение двух слоев для получения идеального финишного слоя. Нанести первый выравнивающий слой и через 24 часа – второй слой. В обоих случаях материал необходимо равномерно распределять пластмассовым шпателем для получения гладкой поверхности, в зависимости от желаемого эффекта.

Очистка

Инструменты, используемые для нанесения материала, следует очистить водой до высыхания **Silexcolor Graffiato**.

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА ОТ ВЕЛИЧИНЫ ГРАНУЛ

- **Silexcolor Graffiato** 1,2 мм:
1,9-2,3 кг/м² на полный цикл работ;
- **Silexcolor Graffiato** 1,8 мм:
2,4-2,8 кг/м² на полный цикл работ.

Расход в обоих случаях может варьироваться в зависимости от текстуры поверхности.

УПАКОВКА

Silexcolor Graffiato поставляется в пластмассовых ведрах по 20 кг.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 12 месяцев в сухом месте вдали от источников тепла и при температуре от +5°C до +30°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

В соответствии с действующими нормами классификации смесей **Silexcolor Graffiato**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

Отвечает требованиям следующим стандартам:

- продукт сертифицирован согласно EN 15824 (Спецификации для штукатурок на основе органических вяжущих для нанесения внутри и снаружи помещений) соответствие системы сертификации 3 (также применения в условиях правил о пожарной безопасности);
- тип согласно стандарту EN 15824: продукт на водной основе для нанесения внутри и снаружи помещений

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Цвет:	доступна широкая цветовая гамма. Колеруется при помощи автоматической системы ColorMap®
Внешний вид:	паста
Плотность (г/см³):	1,7-1,8 (в зависимости от величины гранул)
Твёрдый сухой остаток (%):	около 80
Вязкость (мПа·с):	55,000-75,000 (в зависимости от величины гранул)
Размер гранул заполнителя:	1,2 мм; 1,8 мм;

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ

Подготовка:	готов к применению
Нанесение:	шпателем из пластмассы или нержавеющей стали
Расход (кг/м²):	1,9-2,8 (в зависимости от величины гранул)
Высыхание:	на открытом воздухе
Высыхание от пыли:	20-30 мин. на открытом воздухе
Время выдержки перед нанесением краски:	12-24 часа

КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ СОГЛАСНО EN 15824-2 ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО НАНЕСЕНИЯ

Стандарт	Тест	РЕЗУЛЬТАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ		
		Размер гранул	1,2 mm	1,8 mm
EN ISO 7783-2	паропроницаемость	S _D (m)	0,01	0,03
		расход относительно S _D (kg/m²)	2,3	2,6
		результат/класс	V1 (S _D < 0,14 m)	
EN 1062-3	водопоглощение	w [kg/(m²·h ^{0,5})]	0,11	0,07
		результат/класс	W2 (0,1 w ≤ 0,5 [kg/(m²·h ^{0,5})]	
EN 1542	адгезия	адгезия (N/mm²)	0,51	0,81
		тип излома	A/B	A/B
		результат/класс	соответствует (≥ 0,3 MPa)	
EN 13687-3	долговечность	количество циклов	20	20
		окончательная адгезия (N/mm²)	1,00	1,18
		тип излома	A/B	A/B
		изменения	нет	нет
			соответствует (≥ 0,3 MPa)	
EN 1745	теплопроводность	результат/класс	0,93 W/mK (табл. значение, P = 90%, относительно объемной массы в сухом состоянии в 1800 кг/м³)	
EN 13501-1	реакция на воздействие огня	результат/класс	A2-s1,d0	

Значение S_D x W менее 0,1, поэтому **Silexcolor Graffiato** соответствует Теории Кензеля (DIN 18550)

Silexcolor
Graffiato



не считается опасным материалом. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки и соблюдать стандартные меры предосторожности при работе со стройматериалами, содержащие химические компоненты. При применении материала в закрытом помещении необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию.

Дальнейшую и подробную информацию по безопасному использованию продукции вы найдете в последней версии Паспорта Безопасности Материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их

следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению и практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Любое воспроизведение или перепечатка части или целых текстов, фотографии или иллюстрации, опубликованных здесь, не разрешается и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

2073-11-2014 (RUS)



МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ