

Маpecomfort

Эластичный резиновый мат, изготовленный из гранул переработанной резины и используемый в сочетании с продуктами из линейки Маpecoat TNS для создания многоцелевых игровых площадок и теннисных кортов на асфальтовом или бетонном основаниях

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Эластичный резиновый мат, используемый в сочетании с продуктами из линейки **Маpecoat TNS** для создания многоцелевых игровых площадок и теннисных кортов.

Некоторые примеры использования

Новые открытые и закрытые игровые площадки на асфальтовом или бетонном основаниях. Техническое обслуживание и ремонт игровых площадок, включая старые изношенные площадки, такие как теннисные корты и многоцелевые игровые площадки, обработанные с помощью одного из продуктов из линейки **Маpecoat TNS**.

Техническое обслуживание и ремонт открытых и закрытых площадок, которые были покрыты синтетической смолой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маты **Маpecomfort** сделаны из регенерированной резины и высококачественного полиуретанового клея. Использование переработанной резины соответствует внедряемому компанией принципу экологичности.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не используйте **Маpecomfort** непосредственно на пыльных, потрескавшихся или неоднородных поверхностях.

Не используйте **Маpecomfort** на основаниях, загрязненных маслом, жиром и на грязных основаниях в общем.

Не укладывайте **Маpecomfort** на площадках, используемых грузовой техникой.

Не следует укладывать **Маpecomfort** непосредственно на основания, подверженные воздействию воды под давлением. В таких случаях поверхность должна быть обработана с помощью специального продукта, и только после нанесения этого продукта можно производить оценку возможности использования **Маpecomfort**.

Маpecomfort может укладываться только поверх других отделочных продуктов на основе смолы после тщательной проверки состояния старого слоя краски и проведения предварительных тестов на совместимость и возможность хорошего сцепления между старым слоем краски и **Маpecomfort**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка бетонного основания

Бетонное основание, которое необходимо обработать этим продуктом, должно быть чистым, свободным от сыпучих и рыхлых материалов и гладким, насколько это возможно, с максимальным уклоном 1,5%. Основание должно быть достаточно прочным для выдерживания нагрузок, которым будет подвергнута поверхность в ходе использования.

Следует заделать все трещины путем их заливки **Eporip** и отремонтировать поврежденные участки бетона с помощью цементных растворов из линейки **MapegROUT** или **Planitop Smooth & Repair**.

Перед укладкой и склеиванием **Mapecomfort** удалите с основания все следы пыли с помощью пылесоса.

Перед укладкой продукта на бетонную поверхность нанесите один слой праймера **Mapecoat I 600 W** в соотношении 1:1 с водой. Если продукт укладывается на площадке, которая ранее была обработана синтетическими смолами или покрыта неизвестным материалом, протестируйте небольшую часть поверхности на адгезию и способность к окрашиванию, нанеся слой праймера **Mapecoat I 600 W** в соотношении 1:1 с чистой водой. Спустя 4-6 часов произведите укладку матов **Mapecomfort**.

Подготовка продукта

Раскатайте маты **Mapecomfort** по всей поверхности, которую требуется накрыть, как минимум за один день до склеивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные показатели)	
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА	
Плотность (кг/м2):	3,0
Динамическая жесткость (МН/м2):	53
Прочность на растяжение (КПа):	>600
Повторное использование (%):	>90
Несущая способность (кг/м2):	>2.000

Нанесение продукта

Приклейте **Mapecomfort** к основанию, нанеся эпоксидно-полиуретановый клей **Adesilex G19** на всю поверхность. Обратитесь к Сертификату безопасности материала для получения инструкций о правильном использовании **Adesilex G19**. Защищайте площадки от дождя в первые несколько часов после укладки и склейки **Mapecomfort**, чтобы предотвратить контакт с водой, который может ухудшить адгезию. Закончите отделку с помощью продуктов из линейки **Mapecoat TNS**, предварительно загрунтовав поверхность с помощью **Mapecoat I 600 W**.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ И НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА

Не используйте **Mapecomfort**, если ожидается дождь, или в ветреную погоду.

Не склеивайте **Mapecomfort** на влажных или мокрых площадках – это может ухудшить адгезию.

Не производите склеивание продукта на площадке при температуре ниже +10°C и выше +35°C.

Не производите склеивание продукта на площадке, если температура основания превышает +50°C.

Не производите склеивание продукта на площадке, если уровень влажности выше 85%.

УПАКОВКА

Mapecomfort поставляется в матах размерами 1x20 метров, толщиной 4-5 мм.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным продуктом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать продукт для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого продукта