

«Sikasil® Universal»

Однокомпонентный, эластичный, ацетатный герметик на основе силикона

| | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Описание | Sikasil® Universal — однокомпонентный, эластичный, ацетатный герметик на основе силикона с низким модулем упругости, твердеющий под действием влаги воздуха. | | |
| Применение | Sikasil® Universal сочетает высокую эластичность с превосходной адгезией к широкой гамме непористых оснований и, следовательно, может использоваться при остеклении и герметизации на таких непористых поверхностях как <ul style="list-style-type: none"> ■ Стекло ■ Керамическая плитка ■ Алюминий. | | |
| Преимущества | <ul style="list-style-type: none"> ■ Превосходная эластичность. ■ Оптимальная устойчивость к старению, усадке, растрескиванию и выцветанию. ■ Превосходная адгезия к широкой гамме непористых оснований. ■ Низкий модуль упругости. ■ Не содержит растворителей (в соответствии с европейскими нормами) | | |
| Характеристики | | | |
| Цвет | Прозрачный, белый. | | |
| Упаковка | Картриджи емкостью 280 мл (в коробке 12 картриджей). 96 коробок на европаллетах (1152 картриджей) | | |
| Хранение | При правильном хранении в невскрытой заводской упаковке 12 месяцев с даты изготовления, при температуре от +10 до +25 °C. | | |
| Технические данные | | | |
| Химическая основа | Кремнийорганическая, с ацетатными группами, отверждается влагой воздуха | | |
| Температура применения | от +5 до +40 °C | | |
| Плотность | Прозрачный | ~ 0,98 г/см ³ | (DIN 53479) |
| Время отверждения «от пыли» | 25 мин | (23°C, 50% влажн.) (EN ISO 291) | |
| Скорость отверждения | 1 день | 1,5 мм | (23°C, 50% влажн.) (EN ISO 291) |
| Модуль упругости при 100-процентном удлинении | ~ 0,36 МПа | (23°C, 50% влажн.) (ISO 8339) | |
| Прочность при растяжении | ~ 0,60 МПа | (23°C, 50% влажн.) (ISO 8339) | |
| Твердость по Шору А | ~ 20 (после 28 дней) | (ISO 868) | |



| | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| Потеки | менее 2 мм | |
| Предел прочности | 4 Н/мм | (23°C, 50% влажн.) (DIN 34, метод С) |
| Упругое восстановление | > 90% | (23°C, 50% влажн.) (DIN EN 27389) |
| Допустимая деформация | 20% | (ISO 11600) |
| Условия применения | | |
| Порядок применения | <p><i>Подготовка поверхности</i> Поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от жира и пыли.</p> | |
| | <p><i>Способ применения</i> «Sikasil® Universal» готов к применению. После подготовки поверхности и нанесения защитной (маллярной) ленты (для предотвращения загрязнения) заполнить шов герметиком из пистолета. В течение 10 мин после укладки можно с помощью шпателя, предварительно смоченного в мыльной воде, придать герметику нужную форму. Сразу после нанесения герметика удалить защитную ленту. Неотвержденный герметик можно удалить с помощью подходящего растворителя или рекомендованного компанией SiKa растворителя для герметиков. Отвердевший материал можно удалить соскабливанием или какими-нибудь другими механическими способами.</p> | |
| | <p><i>Характеристики шва</i> Ширина шва зависит от допустимой деформации герметика. Как правило, минимальная ширина шва должна составлять 6 мм. Рекомендуемая глубина для швов шириной 6-12 мм – 6 мм.</p> | |
| | <p><i>Ограничения</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Не применять продукт на битумных поверхностях, цементе, камне или мраморе. ■ Не применять продукт на натуральном каучуке, хлоропрене, EPDM, а также на строительных материалах, которые могут выделять масла, пластификаторы или растворители. ■ Не применять продукт в помещениях, полностью лишенных вентиляции, поскольку для отверждения герметика необходима атмосферная влага. ■ Уксусная кислота, выделяемая при отверждении герметика, может вызвать коррозию серебра в зеркалах и других чувствительных металлов, таких как медь, латунь и свинец. ■ Не рекомендуется использование Sikasil® Universal для заделывания швов, находящихся под водой, а также для швов, которые могут подвергаться физическому или абразивному воздействию. ■ Sikasil® Universal не подходит для использования в местах соприкосновения с продуктами питания. ■ Sikasil® Universal не проходил тестирования и не заявляется как герметик, подходящий для использования в медицинских или фармацевтических целях. | |
| Базовые характеристики | Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам. | |
| Местные ограничения | Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, эксплуатационные характеристики данного продукта могут варьироваться в разных странах. Точное описание областей применения продукта можно прочесть в спецификациях, разработанных для конкретной страны. | |



Информация по охране труда и технике безопасности

Рекомендации и требования к пользователям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

Юридические замечания

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендации компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

